

アンカー施工は、床に かなりのダメージがあります

引っ張り強度の実験のため、『M12 長さ5cmのアンカーボルト』を
幅12cm 高さ12cmのコンクリートブロックで試験体を作成しようと、
アンカーを打ち込んだところ、コンクリートブロックが割れてしまいました。
設備などをアンカー固定している床にも、**かなりの負担**がかかっていることが予想できます！



境界ブロックなので、
本来駐車止めに使用するため、
車が載っても
割れない丈夫なコンクリート素材ですが、
次々と割れてしまいました。



M12
長さ5cmのアンカーボルト